

1. Aplikace

Pryžové čtverce **SPORTEC® style** chrání podklad před poškozením pádem těžkých předmětů, např. v činkových zónách ve fitness centrech, posilovnách a ostatních tréninkových zařízeních. Klasické podlahové krytiny přenášejí nárazy způsobené pádem těžkých předmětů do spodních vrstev, což často vede k poškození betonového podkladu. **SPORTEC® style** jednak spolehlivě chrání podklad podlahy a zároveň efektivně tlumí hluk. **SPORTEC® style** může být použitý jako podkladová vrstva pod podlahové krytiny **SPORTEC®**.

2. Materiál

PU, granule z recyklované pryže, povrch tvoří krytina **SPORTEC®**.

3. Vzhled

Povrch: **SPORTEC® color** (s 15% EPDM)
SPORTEC® purcolor
SPORTEC® UNI outdoor



Barvy: Základ je červený, hrboletý, vyztužený síťovinou.

4. Rozměry/Tolerance

Tloušťka: 30 mm (± 2 mm)
Délka/šířka: 500 mm ($\pm 0,8$ %)
Hmotnost čtverce: cca 6,8 kg/m²
Plošná hmotnost: cca 27,0 kg/m²

5. Testy

Třída hořlavosti EN 13501-1: E_{fl} (B2) pro povrch COLOR 15%; E_{fl} (B1) pro povrch PURCOLOR 85%

Pevnost v tahu:	cca 0,7 N/mm ²	(EN ISO 1798)
Prodloužení při přetržení:	cca 70 %	(EN ISO 1798)
Tvrdost:	60 ± 5 Shore A	(DIN 53505)
Teplotní rozmezí :	-30°C až 80°C	(interní testy)
Odraz míče:	cca 95 %	(interní testy)
Otěr:	záleží na povrchu	
	max. 200 mm ^{3*}	(DIN 53516)
	max. 450 mm ^{3**}	(DIN 53516)
	2,9 g ^{***}	(ISO 5470-1)
Koeficient tření:	záleží na povrchu	
	> 0,3 μ (DS)*	(EN 13893)
	> 0,3 μ (DS)**	(EN 13893)
	0,75 μ (DS)***	(EN 13893)
Stálobarevnost:	záleží na povrchu 2-3*	
		(DIN EN 105-B02:1999-09)
	4**	(DIN EN 105-B02:1999-09)
	4***	(DIN EN 105-B02:1999-09)

(* čtverce s povrchem SPORTEC color 15)

(** čtverce s povrchem SPORTEC purcolor)

(*** čtverce s povrchem SPORTEC UNI outdoor)