

Podlahové krytiny

Číslo produktu 9122 - R - 03

Vydáno: Únor 2015

1. Použití

SPORTEC® giga nabízí stejně širokou škálu použití jako například **SPORTEC® color**. Pevný, jednoduše omývatelný a vodě odolný materiál podlahové krytiny vhodný především do fitness center, sportovních objektů, velkých sportovních a výstavních hal a ledních stadionů. **SPORTEC® giga** obsahuje speciálně vyrobené, barevné granule o velké velikosti, které upoutají Vaši pozornost na první pohled. **SPORTEC® giga** dělá z Vašich místností velmi atraktivní prostor, který je navíc maximálně bezpečný a pohodlný.

2. Materiál

Zrnitá recyklovaná guma (černá) a barevný EPDM granulát vázaný s polyurethanovým elastomerem.

3. Vzhled produktu

Barvy:



černá-modrá, černá-zelená, černá-žlutá (další barvy na vyžádání)
zanedbatelné rozdíly v barevnosti jsou podmíněné materiálem.

4. Rozměry

Šířka:	1,500 mm (± 1.5 %)
Tlušťka:	6, 8, 10 mm (± 0.3 mm)
Volumetrická hm.:	přibližně 1,050 kg/m ³
Délka role (± 1.5 %):	20 m (při 6 mm) 15 m (při 8 mm) 12 m (při 10 mm)
Váha:	přibližně 6.3 kg/m ² (při 6 mm) přibližně 8.4 kg/m ² (při 8 mm) přibližně 10.5 kg/m ² (při 10 mm)



strana 1

5. Testování produktu

ohnivzdornost:	E_{fl} (B2)	(EN 13501-1)
pevnost v tahu	min. 1.5 N/mm ²	(EN ISO 1798)
prodloužení v přestávce	min. 80 %	(EN ISO 1798)
tvrdost	60 ± 5 Shore A	(DIN 53505)
teplotní rozsah	-30°C do 80 °C	(testováno interně)
obrušování	max. 200 mm ³	(DIN 53516)
koeficient tření	> 0.30 μ (DS)	(EN 13893)
schopnost protiskluzovoti	R 10	(DIN 51130)
kroková izolace	17 dB (při 6 mm) 18 dB (při 8 mm)	(DIN EN ISO 140-8:1998-03) (DIN EN ISO 140-8:1998-03)
zbylá deformace:	0.21 mm (při 6 mm) 0.13 mm (při 8 mm)	(EN 433:1994-11) (EN 433:1994-11)
ustrnutí v tlaku	cca. 15 %	(testováno interně)
tvrdost opotřebení	cca. 4.0 MPa (při tloušťce 6mm)	(testováno interně)
elektrostatické vlastnosti	0.5 kV	(DIN EN 1815:1995-06)
světlostálost	2-3	(DIN EN 105-B02:1999-09)
použití invalidních vozíků	adaptováno pro permanentní použití (DIN EN 1307: 1997-06) (testováno pro 6 a 8 mm)	

6. Instalace

Instalace musí být provedena v souladu s doporučenou instalací **SPORTEC® giga**. Poslední verzi můžete stáhnout na webových stránkách KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

7. Ochrana a těsnění

Doporučujeme utěsnit podlahovou krytinu **SPORTEC® giga** pomocí dvousložkového prostředku "RZ turbo protect", který by měl být dostupný u Vašeho dodavatele. Menší poškození již utěsněného povrchu mohou být následně upraveny pomocí prostředku "RZ Refresher Set", který zacelí vizuální nedostatky.

